

Grout Garden

Schnell abbindender Zementmörtel zum Verlegen ohne Mischen



Schnell abbindender Zementmörtel zum Montieren und Befestigen von Zaunpfählen, rotierenden Wäscheleinen usw. in Löchern im Boden ... ohne Mischen mit Bohrer, Schneebeesen, Zementmischer oder anderem.

ZOLLCODE: 3824 5090

KOMPONENTEN: Einkomponente

ERSCHEINUNGSBILD: Pulver

VERFÜGBARE FARBEN: Grau

VERPACKUNGEN UND MASSE: Sack 25 kg - Palette: 50 x (Sack 25 kg)

EINSATZGEBIETE

Geeignet zum Montieren und Befestigen von Zaunpfählen, rotierenden Wäscheleinen usw. in Löchern im Boden, ohne mit einem Bohrer, Schneebeesen, Betonmischer oder anderem zu mischen.

ANWENDUNGSWEISE

Für den Einbau des Schnellmörtels muss ein ausreichend großes Loch oder Graben ausgehoben werden. Der Boden, in dem das Loch hergestellt wird, muss stabil und gut verdichtet sein. Vor der Verarbeitung sind die Seiten- und Bodenflächen vorzunässen, Pfützenbildung zu vermeiden. Die Trockenmischung sollte in Schichten von ca. 10-15 cm aufgetragen werden. Mit einer Handgießkanne können Sie den Mörtel mit einer Kelle befeuchten und verdichten, wobei Sie einen Wasserbedarf von ca. 3-3,5 Litern je 25-kg-Sack Grout Garden berücksichtigen. Sobald das Wasser vollständig in den Mörtel eingedrungen ist, werden wir mit dem Verlegen einer weiteren Schicht von 10-15 cm fortfahren und den Vorgang wiederholen. Verdichten und glätten Sie die Oberfläche des Mörtels so gut wie möglich. Je nach Luft- und Umgebungstemperatur beginnt die Aushärtung des Produktes nach ca. 5 Minuten. Nach ca. 1 Stunde kann der ausgehärtete Mörtel mit einer Bohrmaschine angebohrt werden, um eventuelle Masten oder Schilder zu befestigen. Die vollständige Aushärtung wird wie bei allen zementgebundenen Materialien nach etwa 28 Tagen erreicht.

ANWENDUNGSMETHODEN




Manuelle Anwendungen - Guss




WERKZEUGREINIGUNG

Wasser



GRUNDLEGENDE MERKMALE

-  Haltbarkeit: 12 Monate
-  Nicht entflammbar
-  Pot life: 5-10 min

-  Maximaler Aggregatdurchmesser: 6 mm
-  Nutzungstemperatur: +5 / +35 °C
-  Schnellhärtendes Produkt

VERBRAUCH

Ungefähr 19 kg/m² Grout Garden für jeden zu erstellenden Zentimeter Dicke (ungefähr 1900 kg pro Kubikmeter).

LAGERUNG UND AUFBEWAHRUNG

Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Feuchtigkeitsempfindlich.

FOTOGALERIE



ZUSÄTZLICHE INHALTE



Produziert und verteilt von **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Aktualisierung vom **15-02-2022**
Verkaufsbedingungen und rechtliche Hinweise finden Sie
unter
<https://www.azichem.com/allgemeine-verkaufsbedingungen>

Gesamtseitenzahl dieses Dokuments: 3

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

