

## Sanastof Bianco

Entfeuchtende, makroporöse, veredelnde Glättung, Weiss



Vorgemischte mineralische Zusammensetzung auf Basis von natürlichem hydraulischen Kalk NHL 3,5, Mikrosilicium mit puzzolanische Aktivität, ausgewählte Zuschlagstoffe, hochfeste Mikrofasern, leichte wärmedämmende Zuschlagstoffe mit niedrigem E-Modul. Es wird zum Glätten und Glätten im Innen- und Außenbereich verwendet. Es ist perfekt kompatibel mit mehreren Untergründen: Putz auf Kalkbasis, Kalk-Zement, Zementmörtel, Beton, poröser Stein, Ziegel. Seine Eigenschaften machen es besonders geeignet für umweltfreundliche Bauarbeiten und für die Restaurierung historischer und monumentaler Gebäude. Die maximale Korngröße des Zuschlags beträgt 0,9 mm.

**ZOLLCODE:** 3824 5090

**KOMPONENTEN:** Einkomponente

**ERSCHEINUNGSBILD:** Pulver

**VERFÜGBARE FARBEN:** weiß

**VERPACKUNGEN UND MASSE:** Sack 25 kg

### ERHALTENE ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN



### MERKMALE UND VORTEILE

Sanastof Bianco ist ein Produkt auf Basis von natürlichem hydraulischen Kalk NHL 3,5, Kaolin, Marmormehl, ausgewählten kieselsäurehaltigen Gesteinskörnungen und leichten Gesteinskörnungen mit niedrigem E-Modul, formstabil. Es ist ein Naturprodukt mit hoher intrinsischer Atmungsaktivität, ohne jede Spur von Harzen, Lösungsmitteln, Verdünnungsmitteln und strahlungsemitterenden Aggregaten. Das Produkt enthält hochfeste Mikrofasern, die eine große volumetrische Stabilität verleihen. Die speziellen abgerundeten Hohlkörper, formstabil, bringen besondere Qualitäten der Wärmeisolierung, Filterung von potenziell schädlichen löslichen Salzen und Reduzierung des Elastizitätsmoduls zum Span. Die granulometrische Kurve, die Feinheit der Bindemittel und einige rheologische Zusatzstoffe natürlichen Ursprungs machen das Produkt während der Ziehphase besonders glatt, auch wenn es auf Trägern mit rauen oder schwierigen Oberflächen aufgetragen wird. Die kalibrierten physikalisch-mechanischen Eigenschaften garantieren eine perfekte Kompatibilität auf verschiedenen Untergründen, insbesondere auf herkömmlichen Putzen und Mörteln. Der Microsiliciumanteil mit Puzzolan-Aktivität macht die mit Sanastof Bianco durchgeführte Glättung und Glättung auch in aggressiven Umgebungen hochbeständig.

### EINSATZGEBIETE

Einfache und schnelle Anwendung auf verschiedenen Untergründen, wie z. B.: schwitzendes Glätten von Wandverkleidungen; Glätten auf modularen Holzfaser- oder Calciumsilikatbeschichtungen; Regulierung von verputzten Oberflächen; Nivellierung von Betonoberflächen; Regulierung und Glättung von Reparaturen mit Zementmörtel; Anwendung auf hauptsächlich dünnen Dicken (von 1 bis 4 mm) bei gleichzeitigem Ausgleich von Vertiefungen, Unebenheiten usw. Bei besonders erschwerten Betriebsbedingungen ist es ratsam, zwischen dem ersten und zweiten Anstrich das alkalibeständige Glasfasergewebe Armaglass 160 einzufügen (das Gewebe muss teilweise auf dem noch frischen ersten Anstrich Sanastof getränkt werden). Die Atmungsaktivität, kombiniert mit den anderen physikalisch-chemischen Eigenschaften des Produkts, machen die mit Sanastof hergestellte Spachtelung zu einem idealen Träger für jede Art von Farbe und insbesondere für mineralische Farben auf Basis von Kaliwasserglas oder gelöschtem Kalk. Sanastof ist die atmungsaktive Glättung mit niedrigem Elastizitätsmodul, die in allen unseren Entfeuchtungssystemen empfohlen wird, die mit den Produkten hergestellt werden: Sanatigh, Caleosana, Sanawarme, Unisan, Intosana.



# ZULÄSSIGE TRÄGER

Verputze - Zementmörtel, Kalk und Mischmaterialien

## VORBEREITUNG DER TRÄGER

Die Auftragsflächen müssen sauber, frei von Schmutz, mürben und zusammenhanglosen Teilen, Staub etc. sein. Glatte Untergründe müssen aufgeraut werden (Rauheit  $\geq 1\text{mm}$ ). Falls der Träger nach dem Reinigen und Aufrauen immer noch staubig und bröckelig ist, entfernen Sie die völlig unzusammenhängenden Teile trocken mit einer Spachtelbürste oder unterstützen Sie den Entfernungsvorgang mit Hydrowäsche und festigen Sie den Träger dann durch Imprägnieren mit wässriger Emulsion Protech Fix AC in zwei reichlichen Schichten auftragen, die zweite Schicht unmittelbar vor dem Auftragen von Sanastof Bianco mit der „Frisch-auf-Frisch“-Technik (der Verbrauch von Protech Fix AC für diese Grundierung liegt zwischen 120 und 250 g / m<sup>2</sup>). Den Untergrund vor dem Auftragen ausreichend mit Wasser benetzen, diesen Vorgang bei sehr porösen und saugenden Untergründen oder in heißen und trockenen Klimazonen vorwegnehmen und mehrmals wiederholen.

## ANWENDUNGSWEISE

Gießen Sie etwa 2/3 des Anmachwassers in den Mischer. Sanastof Bianco und das noch benötigte Wasser nach und nach zugeben und weiter mischen, bis eine homogene, klumpenfreie Mischung mit plastischer Konsistenz entsteht, die sowohl auf senkrechten Flächen als auch an der Decke mit einem flachen Metallspachtel oder einer Kelle gut zu verarbeiten ist. Wir empfehlen das Mischen mit einem Schneebesenbohrer oder Hochleistungsmixern. Das ungefähr erforderliche Anmachwasser beträgt 25-28 Gew.-% (6,25-7 Liter pro 25-kg-Sack). Mit Kelle oder Raketel auftragen und mit Kelle, Schwammglätter oder Spachtel abschließen. Optimale Endergebnisse werden erzielt, wenn Sanastof Bianco in zwei Schichten aufgetragen wird (die zweite Schicht muss aufgetragen werden, nachdem die erste ausreichend getrocknet ist). Das Spachtel-Finish ermöglicht den Effekt "Antik-Spachtel". Das Spachtelfinish unterstreicht die Körnung des Produkts. Auf sehr unebenen Untergründen (Risse, Dickenänderungen, Unregelmäßigkeiten) und unter erschwerten Betriebsbedingungen empfiehlt es sich, zwischen der ersten und der zweiten Schicht ein alkalibeständiges Glasfasergewebe Armaglass 160 einzufügen (das Gewebe muss teilweise auf der ersten Schicht liegen). noch frisch von Sanastof Bianco). Eine verlängerte Nassreifung und ein bequemer Schutz frischer Oberflächen vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Wind sind für eine ordnungsgemäße Reifung unerlässlich.

## ANWENDUNGSMETHODEN

Reibebrett - Putzspritzmaschine - Spachtel - Schwamm

## WERKZEUGREINIGUNG

Wasser

## GRUNDLEGENDE MERKMALE

↔ Empfohlene Maximaldicke: 5 mm

🕒 Haltbarkeit: 12 Monate

🌀 Mit Wasser mischen: 22-24 %

🌡️ Nutzungstemperatur: +6 / +30 °C

→|← Empfohlene Mindestdicke: 2 mm

🚫 Maximaler Aggregatdurchmesser: 0.7 mm

🔥 Nicht entflammbar

🕒 Pot life: 45 min



Produziert und verteilt von **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Aktualisierung vom **25-07-2022**  
Verkaufsbedingungen und rechtliche Hinweise finden Sie  
unter  
<https://www.azichem.com/allgemeine-verkaufsbedingung>  
en

Gesamtseitenzahl dieses Dokuments: 4

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

UNI EN 1015-11

Kompressionswiderstand > **3 N/mm<sup>2</sup>**

Wärmeleitfähigkeit **0.3 W/mK**

UNI EN 1015-18

Kapillarabsorption **0.75 kg·h<sup>0.5</sup>/m<sup>2</sup>**

UNI EN 1015-12

Haftungsverbund **0.35 N/mm<sup>2</sup>**

UNI EN 1015-6

Dichte **1300 kg/m<sup>3</sup>**

UNI EN 1015-11

Biegefestigkeit **1.5 N/mm<sup>2</sup>**

EN 1745

Thermische Leitfähigkeit **0.67 W/mK**

UNI EN 1745

Spezifische Wärme **1 kJ/kgK**

UNI EN 1015-19

Durchlässigkeitskoeffizient **22-25 μ**

UNI EN 1015-19

Durchlässigkeit **13 μ**

## VERBRAUCH

Ungefähr 1,3 kg/m<sup>2</sup> Sanastof Bianco pro Millimeter herzustellender Dicke (durchschnittlich 3 - 3,5 kg pro Quadratmeter).

## LAGERUNG UND AUFBEWAHRUNG

Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Feuchtigkeitsempfindlich.

## FOTOGALERIE



Produziert und verteilt von **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Aktualisierung vom **25-07-2022**  
Verkaufsbedingungen und rechtliche Hinweise finden Sie  
unter  
<https://www.azichem.com/allgemeine-verkaufsbedingung>  
en

**Gesamtseitenzahl dieses Dokuments: 4**

## ZUSÄTZLICHE INHALTE



## WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

