

Syntech Pavicar



ZOLLCODE:

KOMPONENTEN: Zweikomponenten

ERSCHEINUNGSBILD: Flüssig + Flüssig

VERFÜGBARE FARBEN: Achatgrau / Kupferbraun

VERPACKUNGEN UND MASSE: Kanne 4.17 kg [A] - Kanne 8.3 kg [A] - Kanne 16.7 kg [A] - Kanne 0.83 kg [B] - Kanne 1.7 kg [B] - Kanne 3.3 kg [B] - Kit: 1 Kanne 4.17 kg [A] + 1 Kanne 0.83 kg [B] - Kit: 1 Kanne 8.3 kg [A] + 1 Kanne 1.7 kg [B] - Kit: 1 Kanne 16.7 kg [A] + 1 Kanne 3.3 kg [B]

ERHALTENE ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN



ZULÄSSIGE TRÄGER

Beton - Fertigbau - Holz - Bitumenmembrane - Untergrundstrich - Ziegel - Poröser Stein

ANWENDUNGSMETHODEN


Rolle - Zahnpachtel

WERKZEUGREINIGUNG

Syntech Diluente Epoxy


GRUNDLEGENDE MERKMALE


 Haltbarkeit: 12 Monate


 Nur mit Schutzbrille verwenden

 Nutzungstemperatur: +10 / +35 °C

 Spezifisches Gewicht: 1.38 kg/l

 In zwei Anwendungen anzubringen.

 Nur mit Schutzhandschuhen verwenden

 Pot life: 60 min



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EN ISO 5470-1

Taber-Abriebfestigkeit, ausgedrückt als Gewichtsverlust in Gramm (H22-Rad - 1000 g - 1000 U / min) < **3000 mg**

< **500 g/l**

EN ISO 6272-1

Schlagfestigkeit **Class I > 4 Nm**

EN 1062-6

Durchlässigkeit für CO2 **Sd > 450 m**

EN ISO 2813

Brillanz **60 Gloss**

Betriebstemperatur **-20 / +70 °C**

Brookfield ASTM D 2196

Viskosität **31.500 ± 1500 mPas**

Vollständige Aushärtung bei 20°C **7 tag**

Überstreichbarkeit bei 20°C **12 h**

Berührungshärtung bei 20°C **12 h**

EN 1062-3

Kapillarabsorption < **0.014**

Trockene Abfallstoffe **97 %**

EN ISO 7783-1

Wasserdampfdurchlässigkeit **Sd > 50 m**

EN 1542

Adhäsion durch direkte Traktion **≥ 3.5 N/mm²**

EN 13529

Beständigkeit gegen schwere chemische Angriffe **See table %**

LAGERUNG UND AUFBEWAHRUNG

Frostempfindlich Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Feuchtigkeitsempfindlich.

FOTOGALERIE



Produziert und verteilt von **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Aktualisierung vom **30-01-2025**
Verkaufsbedingungen und rechtliche Hinweise finden Sie
unter
<https://www.azichem.com/allgemeine-verkaufsbedingung>
en

Gesamtseitenzahl dieses Dokuments: 3

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

